

Роль локальной геометрии в формировании спиновой и орбитальной структуры соединений переходных металлов

Кугель К.И.^{1,*}, Хомский Д.И.², Сбоячаков А.О.¹, Стрельцов С.В.³

¹⁾Институт теоретической и прикладной электродинамики РАН, Москва, Россия

²⁾II. Physikalisches Institut, Universität zu Köln, Germany

³⁾Институт физики металлов УрО РАН, Екатеринбург, Россия

*E-mail: kugel@orc.ru

Сильнокоррелированные электронные системы с орбитальным упорядочением уже многие годы являются предметом активного исследования в физике твёрдого тела. Орбитальное упорядочение не только сопровождается изменениями кристаллической структуры (или вызывается ими), но и в значительной степени определяет магнитные свойства многих материалов, например, оксидов переходных металлов..

В случае двукратного орбитального вырождения в простых кристаллических решётках, например, в перовскитах AMO_3 , где октаэдры MO_6 имеют общие вершины, типичная ситуация такова, что ферро-орбитальное упорядочение приводит к антиферромагнитному обменному взаимодействию между спинами, а антиферро-орбитальное упорядочение способствует спиновому ферромагнетизму. Это утверждение стало уже чем-то вроде "фольклора", и оно часто используется для объяснения или предсказания типа магнитного упорядочения в конкретных системах. Однако оно применимо только для систем с определённым типом геометрии, а именно там, где реализуется 180-градусный сверхобмен металл-кислород-металл (M-O-M). В твёрдых телах реализуется много других ситуаций, где это общее положение (ферро-орбитали-антиферро-спины и наоборот) может не работать и действительно не работает. Одна из таких ситуаций возникает тогда, когда у соседних ионов переходного металла имеется два общих кислорода, т.е. для систем, где октаэдры MO_6 имеют общую сторону и сверхобмен M-O-M уже 90-градусного типа. Обе эти ситуации, когда октаэдры MO_6 либо общую вершину, либо общую сторону, довольно хорошо изучены теоретически. Существует, однако, еще и третья, хуже изученная ситуация, когда октаэдры MO_6 имеют общую грань. Здесь сверхобмен осуществляется через три кислорода. В этом случае ситуация с орбитальным упорядочением и с соответствующим обменным взаимодействием (спиновым и орбитальным) практически не исследовалась. Тем не менее, существует множество соединений переходных металлов с такой геометрией. Таковы, например, гексагональные кристаллы BaCoO_3 и CsCuCl_3 , содержащие бесконечные цепочки октаэдров с общими гранями, и ряд подобных систем с конечными отрезками таких цепочек, в частности, BaIrO_3 или BaRuO_3 .

Мы рассматриваем вид спин-орбитального сверхобмена для соединений переходных металлов с двукратным и трехкратным орбитальным вырождением, когда соседние ионы переходных металлов окружены кислородными октаэдрами с общими гранями. Одним удивительным результатом нашего исследования является то, что в отличие от систем с двукратным орбитальным вырождением типа перовскитов со 180-градусными M-O-M связями, где орбитальная часть в гамильтониане имеет довольно сложную анизотропную форму, в геометрии с общими гранями для орбиталей реализуется симметричная модель гейзенберговского типа. Зачастую в такой геометрии октаэдры MO_6 имеют тригональные искажения. Эти локальные искажения ведут к расщеплению трехкратно вырожденных t_{2g} -уровней на синглет a_{1g} и дублет e_g^π . Мы демонстрируем, что для частично заполненного дублета e_g^π вид сверхобменного гамильтониана практически такой же, как и для "настоящих" e_g -электронов, но в этом случае орбитальный момент не заморожен и ненулевая спин-орбита приводят к весьма нетривиальным эффектам, которых мы также касаемся в нашем докладе [1, 2].

1.Kugel K.I., Khomskii D.I., Sboychakov A.O., Streletsov S.V., Phys. Rev. B, **91**, 155125 (2015)

2.Кугель К.И., Хомский Д.И., Сбоячаков А.О., Стрельцов С.В., ЖЭТФ, **149**, № 3 (2016), в печати